

# ГЕРМЕТИК СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ KUDO PROFF ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

## SMS-291



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2021.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Предназначен для герметизации швов и стыков откосов, рам, подоконников при установке оконных и дверных блоков из ПВХ и дерева. Характеризуется высокой адгезией к различным строительным материалам: бетону, дереву, штукатурке, кафелю, гипсокартону, стеклу, алюминию, металлам, ПВХ. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: после отверждения образует долговечный водостойкий шов, не выцветает и не собирает пыль, устойчив к образованию плесени, воздействию большинства моющих и чистящих средств, УФ-излучению, атмосферным воздействиям и температурным перепадам. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву. Стоек к старению, длительное время сохраняет эластичность. После высыхания плёнка герметика образует глянцевую поверхность.

Не содержит растворителей, безопасен для окружающей среды. Можно окрашивать.

### СВОЙСТВА.

- Для внутренних и наружных работ.
- Устойчив к УФ-излучению, образованию плесени, воздействию чистящих и моющих средств.
- Пластозластичный.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ .
- Время высыхания — 2 часа при температуре  $20\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $60\pm 5\%$  при толщине слоя 1 мм, полная прочность достигается через 48 часов.
- На 20–22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы производить при температуре не ниже  $+7^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха не более 80%, температура герметика должна составлять  $+20 \dots +25^{\circ}\text{C}$ .
- Герметик наносить на чистые обезжиренные поверхности. Для очистки рекомендуется использовать «Универсальный обезжириватель» KUDO.
- Для аккуратного выполнения работ защитить поверхности малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку тубы над резью, навинтить наконечник, открыть колпачок и срезать носик под углом  $45^{\circ}$  по диаметру, соответствующему ширине шва.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- После завершения работы до образования поверхностной плёнки выровнять герметик при помощи шпателя.
- Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.
- После нанесения не допускать контакта герметика с водой в течение минимум 6 часов.
- Инструменты и запачканные поверхности очистить водой сразу после использования.
- Затвердевший герметик удалить механическим способом.

Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Не применять для швов, постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы).

### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

24 месяца при соблюдении правил хранения. Дата производства и номер партии указаны на стикере.

### УПАКОВКА.

Туба 280 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

### СОСТАВ.

водная дисперсия стирол-акрилового полимера, силиконовые и специальные добавки, наполнитель, пигмент.

### УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прямой контакт с незасохшим герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Содержимое и тару утилизировать в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.



### БЕЛЫЙ



SMS-291

EAN: 4606445042788

ITF: 14606445042785

Произведено по заказу и под контролем ООО «РусТА».  
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9.  
Тел.: +7 (495) 737-38-42.

kudo-bond.ru

Служба технической поддержки: info@kudo-bond.ru

